

PRODUS RECOMANDAT		DUROMETAL			DUROTOP KS			DUROTOP			DUROSTONE			DUROQUARTZ		
CLASA DE UZURĂ EN 13892		A1,5			A1,5			A3			A6			A6		
SOLICITARE		Extrem			Foarte mare			Mare			Medie			Moderat		
DOMENII DE UTILIZARE		Pardoseli rezistente la lovire, conductibile și fără sănței			Depozite înalte, centre logistice industrie grea			Hale industriale, magazine de bricolaj și cash&carry			Uzine, ateliere, depozite, parcuri			Silozuri, platforme externe, sub strat de rășină		
MODUL DE APLICARE		K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H
CONSUM DE MATERIAL	Gri natur	6-8	6-10	10-18	4-6	4-10	10-18	4-6	4-9	10-18	4-6	4-8	10-14	3-4	3-5	-
	Antracit															
	Gri mediu	7-8	7-10	10-18	5-6	5-10	10-18	5-6	5-9	10-18	5-6	5-8	10-14	4	4-5	-
	Maro															
	Roșu															
	Gri deschis															
	Negru	8	8-10	10-18	6	6-10	10-18	6	6-9	10-18	6	6-8	10-14	!	!	-
	Terracotta															
	Galben															
	Verde	!	8-10	10-18	!	6-10	10-18	!	6-9	10-18	!	6-8	10-14	-	-	-
	Albastru															
	Fildeș															
	Somon															
	Bej	-	!	10-18	-	!	10-18	-	!	10-18	-	!	10-14	-	-	-
Alb																

Varianta PLUS

Pentru aplicare cu mortar (wet-to-wet) se poate folosi numai varianta PLUS, care conține aditivi speciali.

Avantajele variantei PLUS

- Diminuează apariția microfisurilor
- Ușurează aplicarea durificatorului
- Rezultă o suprafață mai rezistentă, mai închisă.

- ! Nu se recomandă
- K Aplicare manuală
- G Aplicare mecanizată
- H Aplicare cu mortar